

Livaro Dryback 230

fiche technique



Spécifications du produit

LVT à coller	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Dimensions	Lame	230 x 1524 x 2.5 (0.55) mm
	Boîte	14 lames / 4.907 m ² / 21.64 kg
	Palette	48 boîtes / 235.536 m ² / 1094 kg
Densité	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Mode du pose		A coller
Différentes lames		8
Structure		Structure en bois synchrone (EIR)
Surface		
Chanfrein		Chanfrein standard
Niveau de brillance à 60°		2-4 %
Conditions de garantie	Usage résidentiel	35 ans
	Usage commercial	20 ans
Application	EN ISO 10874	Classe 23, Classe 33, Classe 42
		Usage commercial intensif
		  

Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Finition	Structure	Chanfrein
LIV DB 230-645	Brillant mat (2-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Chanfrein standard
LIV DB 230-646	Brillant mat (2-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Chanfrein standard
LIV DB 230-647	Brillant mat (2-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Chanfrein standard
LIV DB 230-648	Brillant mat (2-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Chanfrein standard
LIV DB 230-649	Brillant mat (2-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Chanfrein standard

Livaro Dryback 230

fiche technique



Propriétés du produit				
propriété		méthode	req. min.	résultat
Réaction au feu		EN 13501-1		Bfl-s1
Poinçonnement rémanent		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Stabilité dimensionnelle		EN ISO 23999	≤ 0.25	0.07 %
Résistance UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Résistance à la glissance		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / ≥ R9	DS (0.42) / R9
Résistance aux rayures		EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Résistance aux taches		EN 438-2		Groupe 1 et 2 : grade 5 Groupe 3 : grade 5
Effet d'une chaise à roulette		EN 4918 (25000 cycles)	Léger changement	Aucun dommage visible
Pieds de meuble		EN 424	Aucun dommage visible	Aucun dommage visible
Résistance thermique		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.011 m²K/W
Chauffage au sol				OK (max +28°C)
Propriétés électriques (antistatiques)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Développement bactérien				Ne favorise pas le développement
Isolation acoustique		EN ISO 10140		ΔL _{lin} 2 dB ΔL _w 3 dB

Livaro Dryback 230

fiche technique



Environnement			
propriété	méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 jours)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenu Pentachlorophénole	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite détectable
Contenu recyclé			15 %
Emission Formaldéhyde			
CE-Marquage - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.parquetvinyl.fr

