

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS PRODUIT			FR
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP ARNO2025	
Dimensions	Lame	1220 x 180 x (5+1) (0.70) mm	
	Boîte	10 lames / 2.196 m ² / 23.17 kg	
	Palette	50 boîtes / 109.80 m ² / 1198 kg	
Densité	EN ISO 23996	2050±50 kg/m ³	
Mode de pose	ISO 24334	l4F Drop Lock (flottant)	
Lames différentes		20	
Surface		Structure bois synchrone (EIR)	
Chanfreins		Chanfrein coloré 4V	
Niveau de brillance	60°	3-5 %	
Conditions de garantie	Usage résidentiel	35 ans	
	Usage commercial	20 ans	
Application	EN ISO 10874	Classe 34 – Usage très intensif commercial	
			

PROPRIETES PRODUIT				
PROPRIETE		METHODE	REQ. MIN	RESULTAT
Emissions dans l'air intérieur				Floorscore, A+, Greenguard, sans phthalates
Réaction au feu		EN 13501-1		Bfl-s1
Poinçonnement rémanent		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Stabilité dimensionnelle		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	< 0.05 %
Résistance UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Résistance à la glissance		EN 13893 DIN EN 16165	DS (≥ 0.3) R9	DS (0.42) R10
Résistance aux rayures		EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Résistance à l'usure		EN 13329	≥ 2000 cycles	OK
Résistance aux taches		EN 438-2		Classe 5
Emission Formaldéhyde		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.026 mg/m ³ (E1)
Contenu Pentachlorophénole				< seuil de detection
Effet d'une chaise à roulette		EN 425 (25000 cycles)	Légère dégradation	25000 cycles, aucun changement
Résistance thermique		EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.038m ² K/W
Chauffage au sol				OK (max +28°C)
Développement bactérien				Ne favorise pas le développement
Isolation acoustique		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (sous-couche IXPE)

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.parquetvinyl.com