

## FICHE TECHNIQUE

### SPECIFICATIONS PRODUIT FR

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensions	Lame	1213 x 176 x (4+1) (0.55) mm
	Boîte	11 lames / 2.348 m <sup>2</sup> / 20 kg
	Palette	50 boîtes / 117.40 m <sup>2</sup> / 1010 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m <sup>3</sup>
Mode de pose	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Lames différentes		40
Surface		Structure bois profonde
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5 %
Conditions de garantie	Usage résidentiel	35 ans
	Usage commercial	20 ans
Application	EN ISO 10874	Classe 23/33 – Usage intensif commercial



### PROPRIETES PRODUIT

PROPRIETE	METHODE	REQ. MIN	RESULTAT
Emissions dans l'air intérieur			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, sans phthalates
Réaction au feu	EN 13501-1		Bfl-s1
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK
Résistance UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Résistance à la glissance	EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Résistance aux rayures	EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Résistance à l'usure	EN 13329	≥ 2000 cycles	≥ 4000 cycles
Résistance aux taches	EN 438-2		Groupe 1 et 2 : Classe 5 Groupe 3 : Classe 4
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Contenu Pentachlorophénole	DL PCP		< seuil de détection
Effet d'une chaise à roulette	EN 425 (25000 cycles)	Légère dégradation	OK
Résistance thermique	EN 12667	< 0.15 m <sup>2</sup> K/W	0.042 m <sup>2</sup> K/W
Chauffage au sol			OK (max +28°C)
Développement bactérien			Ne favorise pas le développement
Isolation acoustique	EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (sous-couche IXPE)

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com)

