

## fiche technique

FR

## Spécifications produit

LVT à coller	EN ISO 10582	DoP DRY2022
Dimensions	Lame	1540 x 233 x 2,5 (0,70) mm
	Boîte	13 lames / 4,665 m <sup>2</sup> / 23 kg
	Palette	48 boîtes / 223,92 m <sup>2</sup> / 1154 kg
Densité	EN ISO 23996	± 1950 kg/m <sup>3</sup>
Mode de pose	ISO 24334	A coller
Lames différentes		8
Surface		Structure bois synchrone (EIR)
		Couche PU antibactérienne renforcée de céramique
Chanfrein		Micro-rainure
Niveau de brillance	60°	2-4 %
Conditions de garantie	Usage résidentiel	35 ans
	Usage commercial	20 ans
Application	EN ISO 10582	Classe 23/34/43
		Usage très intensif commercial








## Propriétés produit

Propriété	Méthode	Req. min.	Résultat
Emissions dans l'air intérieur			Sans phthalates, A+, REACH, IAC Gold, Greenguard, Floorscore
Réaction au feu	EN 13501-1		Bfl-s1
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1 (2,5h)	≤ 0,1 mm	0,08 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0,25 %	0,15 %
Résistance UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Résistance à la glissance	EN 13893 DIN 51130		DS (0,35) R10
Résistance aux rayures	EN 16094	≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B1
Résistance à l'usure	EN 13329	≥ 1600 mm	OK
Résistance aux taches	EN 438-2		Classe 5

## fiche technique

FR

### Propriétés produit

Propriété	Méthode	Req. min.	Résultat
Emission formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0,12 mg/m <sup>3</sup>	Non détecté (E1)
Effet d'une chase à roulette	 ISO 4918	Légère dégradation	25000 cycles, aucun changement
Pieds de meuble	EN 424	Pas de changement visible	Pas de changement visible
Résistance thermique Chauffage par le sol	 EN 12664	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,011 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C)
Propriétés électriques (antistatiques)	 EN 1815	tension ≤ 2,0 kV	0,844 kV
Développement bactérien			Ne favorise pas le développement
Réduction du bruit d'impact	 EN ISO 717-2		ΔLw 3 dB ΔLin 2 dB

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com)

