

TECHNISCHE FICHE

PRODUCTSPECIFICATIES		NL
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Afmetingen	Tegel	1230 x 615 x (6.5+1) (0.55) mm
	Box	2 tegels / 1.513 m ² / 21 kg
	Pallet	38 boxen / 57.49 m ² / 850 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 1850 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Verschillende tegels		4
Oppervlak		Marmersstructuur
Bevel		groef 4V
Glansgraad	60°	5 %
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	35 jaar 20 jaar
Toepassing	EN ISO 10874	klasse 23-33 – intensief commercieel gebruik



PRODUCTEIGENSCHAPPEN			
EIGENSCHAP	TESTMETHODE	MIN. VEREISTE	RESULTAAT
Kwaliteit binnenklimaat			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, ftalaatvrij
Brandwerendheid	EN 13501-1		Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK
UV-resistentie	EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Slipweerstand	EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Krasbestendigheid	EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Slijtweerstand	EN 13329	≥ 2000 cycli	≥ 4000 cycli
Vlekbestendigheid	EN 438-2		Groep 1 en 2 : Graad 5 Groep 3 : Graad 4
Formaldehyde-uitstoot	E1 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	DL PCP		< detectielimiet
Bureaustoelen	EN 425 (25000 cycli)	Slechts lichte verandering	OK
Warmteweerstand	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.049 m ² K/W
Vloerverwarming			OK (max +28°C)
Weerstand tegen bacteriën			Werkt groei van bacteriën tegen
Reductie impactgeluid	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE onderlaag)

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud : www.parquetvinyl.com

